



H 61005

BARUTHENE HDPE 15 KSK

Proizvod	Elastomerni samolepilni bitumenski trak z HDPE folijo
Zgornja stran	HDPE križno laminiran z samolepilnim robom (odstranljiva folja)
Spodnja stran	Samolepilna celotna površina (odstranljiv papir)
Uporaba	• Hidroizolacija temelja proti talni vlagi
Standard proizvoda	EN 13969
Pakiranje	15 rola dimenzija 15 m x 1 m = 225 m ² po paleti

Lastnosti izdelka	Metoda testiranja	Enota	Vrednost
Dolžina	EN 1848-1	m	15,0
Širina	EN 1848-1	m	1,00
Ravnost	EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Debelina	EN 1849-1	mm	≥ 1,5
Vodotesnost	EN 1928	kPa	opravil
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Razred	E
Strižna trdnost spojev	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	EN 12311-1	N/50mm	≥ 200/200
Raztezek pri pretrgu	EN 12311-1	%	≥ 150/150
Odpornost na trganje vzdolžno/prečno	EN 12310-1	N	≥ 100/100
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-1	%	NPD
Upogljivost pri nizki temperaturi	EN 1109	°C	≤ -30
Vodotesnost po umetnem staranju	EN 1928	kPa	opravil
Paroprepustnost	EN 1931	m	≥ 160

NPD = Vrednost ni določena

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 °C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.